



ООО «Гамма Индустриальные Краски»
Санкт-Петербург

Грунтовки ГФ-021, ГФ-0119

ГОСТ 25129-82, ГОСТ 23343-78

ТИП

Материалы одноупаковочные, на основе алкидных смол.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка **ГФ-021** - для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

Грунтовка **ГФ-0119** - для тех же целей и временной защиты от коррозии крупногабаритных металлических конструкций на период монтажа и хранения

ОПИСАНИЕ

Покрытие на основе грунтовки ГФ-0119 устойчивы к изменению температуры от минус 50⁰С до 60⁰С, а на основе ГФ-021 - от минус 45⁰С до 60⁰С.

Грунтовка ГФ-0119 в однослойном покрытии может применяться самостоятельно в качестве временной противокоррозионной защиты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

Внешний вид покрытия	матовое или полуглянцевое
Цвет:	красно-коричневый, а также серый по требованию заказчика
Время высыхания до ст.3 -при температуре (20±2) ⁰ С ГФ-021 ГФ-0119 -при температуре (105±5) ⁰ С ГФ-021, ГФ-0119	не более 24 часов не более 12 часов не более 35 минут
Доля нелетучих веществ по массе ГФ-021 ГФ-0119 по объему ГФ-021 ГФ-0119	54÷60 %, масс. 53÷59 %, масс. 40÷44 %, об. 39÷43 %, об.
Теоретический расход на один слой ¹⁾	45÷60 г/м ² 27,7÷20,8 м ² /л
Рекомендуемая толщина одного слоя ²⁾	15÷20 мкм
Рекомендуемое количество слоев	1÷2

РАЗБАВИТЕЛЬ

ГФ-0119 - ксилолом, сольвентом, или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1, но не более 25% от массы грунтовки;

ГФ-021 – тоже в количестве не более 20% от массы грунтовки.

При нанесении методом электростатического распыления, грунтовки разбавляют Разбавителем РЭ-4В.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Ксилол, сольвент, или их смесь с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

В невскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления.

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

В случае нанесения грунтовки на металлическую поверхность очистка от грязи, водорастворимых веществ (отмывка от солей для объектов окрашивания в морской и прибрежной зонах – обязательна), жировых загрязнений до степени обезжиривания – 1 (по ГОСТ 9.402-80), окислов до степени очистки от окислов – 1 (ГОСТ 9.402-80), или до степени не ниже Sa2 или St2 (МС ИСО 8501-1). Для ответственных объектов нового строительства предпочтительна очистка до степени Sa 2 ½. или St3
Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочнодержавшегося старого покрытия. Рекомендуется обработка наждачной шкуркой с последующим обеспыливанием.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Пневматическим или безвоздушным распылением, струйным обливом, окунанием, кистью, валиком, возможно нанесение методом электростатического распыления.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости грунтовки перед нанесением можно разбавить растворителями: ГФ-0119 - ксилолом, сольвентом, или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1, но не более 25% от массы грунтовки; ГФ-021 – в количестве не более 20% от массы грунтовки.

При нанесении методом электростатического распыления грунтовки разбавляют до рабочей вязкости Разбавителем РЭ-4В.

Подготовленную грунтовку наносят на защищаемую поверхность при температуре окружающего воздуха от 5⁰С до 30⁰С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3⁰С.

После высыхания слоя грунтовки (при 20⁰С для ГФ-021- 24 часа, для ГФ-0119 - 12 часов) наносятся последующие слои грунтовки, и затем поверхностный лакокрасочный материал.

Для промывки инструмента можно использовать ксилол, сольвент, или их смесь с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ В ПОКРЫТИИ

Грунтовки перекрываются материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ФЛ и др.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранить грунтовки в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40⁰С до 40⁰С.

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.



195248, Санкт-Петербург,
ул. Бокситогорская, д.9, лит. К
факс: (812) 327-06-57,
тел: (812) 222-30-45, (812) 327-06-56
E-mail: gammalkm@vilan.spb.ru